Karta Techniczna Wyrobu

Vedag Twin Anschlussstreifen

Samoprzylepna elastomerowa taśma łącząca bitum.

RODZAJ WYROBU I OBSZARY ZASTOSOWAŃ	
Vedag Twin Anschlussstreifen	Specjalne akcesorium do membrany Vedag Twin Estrichbahn, przeznaczone do uszczelniania wilgoci pod konstrukcjami jastrychowymi zgodnie z normami PN EN 13970 i PN EN 13969. Składa się z aluminiowo-poliestrowej kombinacji, która jest chroniona przed szorstkością podłoża za pomocą włókniny szklanej. Taśma Vedag Twin spełnia wszystkie wymagania norm budowlanych DIN/TS 20000-202.
Długość	30,00 m
Szerokość	0,20 m
Grubość	1,20 mm
Struktura Vedag Twin Anschlussstreifen	▪ Górna strona: folia antyadhezyjna ▪ Warstwy wierzchnie: Elastomer bitumiczny ▪ Wkładka: połączenie aluminium i poliestru ze wzmocnieniem z włókniny szklanej ▪ Spód: usuwalna folia na samoprzylepnym bitumie elastomerowym na zimno
Obszar stosowania	Taśma łącząca Vedag Twin służy do łączenia poprzecznych szwów membran jastrychowych Vedag Twin w rozwiązaniach hydroizolacyjnych BMI Vedag. BMI Vedag oraz do zabezpieczania połączeń z elementami wznoszącymi.
Profil właściwości Vedag Twin Anschlussstreifen	▪ Możliwość dostosowania ▪ Bariera paroszczelna (wartość sd ≥ 1 500 m) ▪ Łatwy w obróbce ▪ Szczelność na radon



WŁAŚCIWOŚCI TECHNIZNE

Dane produktu zgodnie z
PN EN 13969
PN EN 13970

Właściwość	**Metoda badania**	**j.m.**	**Wartość lub ustalenia**
Wady widoczne	PN EN 1850-1	–	bez widocznych wad
Długość	PN EN 1848-1	m	30,00
Szerokość	PN EN 1848-1	m	0,20
Grubość	PN EN 1849-1	mm	1,20
Prostoliniowość	PN EN 1848-1	mm / 10 m	≤ 20 spełnione
Wodoszczelność	PN EN 1928 Metoda B	kPa	200 (24 godziny)
Przepuszczalność pary wodnej	PN EN 1931	–	sd ≥ 1.500 m
Przepuszczalność pary wodnej po sztucznym starzeniu z trwałą ekspozycją na podwyższoną temperaturę	PN EN 1296 -> PN EN 1931	°C	12 tygodnie sd ≥ 1.500 m
Reakcja na ognień	PN EN ISO 11925-2 / PN EN 13501-1	–	Klasa E
Zachowanie przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca wzdłużna / poprzeczna	PN EN 12311-1	N / 50 mm	450 / 350
Zachowanie przy rozciąganiu: Wydłużenie wzdłużne/poprzeczne	PN EN 12311-1	%	4 / 4
Giętkość w niskiej temperaturze	PN EN 1109	°C	-25
Odporność na spływanie	PN EN 1110	°C	+100
Oznaczenie producenta i skrót	Do stosowania w hydroizolacji strukturalnej EB PYE-ALV 0.9 i MSB-nQ PYE-ALV 0.9 zgodnie z normą DIN/TS 20000-202.		

INSTRUKCJE MONTAŻU I DODATKOWE UWAGI	
Sposób układania	Taśmę łączącą Vedag Twin przykleja się i dociska do środka połączonych doczołowo lub lekko zakrytych poprzecznych szwów membrany podposadzkowej Vedag Twin, usuwając folię ze spodniej strony. Aby zabezpieczyć połączenia, elementy wznoszące muszą być odpowiednio przygotowane i wstępnie pokryte preparatem gruntującym - Vedasin E-VA. Po całkowitym wyschnięciu preparatu, taśma łącząca Vedag Twin jest przyklejana pod ciśnieniem. W niskich temperaturach rozwój siły klejenia można przyspieszyć/poprawić za pomocą zgrzewarki na gorące powietrze. Dodatkowe uszczelnienie połączeń za pomocą masy - Vedagplast Elastik-Kitt.
Instrukcje dotyczące przechowywania	Vedag Twin Anschlussstreifen należy przechowywać w pozycji pionowej i chronić przed wilgocią, promieniowaniem UV i wysoką temperaturą. W zimnych porach roku rolki powinny być przenoszone z tymczasowego magazynu chronionego przed mrozem do miejsca instalacji bezpośrednio przed obróbką.
Nota dotycząca utylizacji	Polimery bitumiczne i folie bitumiczne, a także odpady z placów budowy (Europejski Katalog Odpadów EWC numer 17 03 02 "Mieszanki bitumiczne") mogą być poddawane recyklingowi termicznemu bez żadnego wpływu na środowisko.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Karta charakterystyki jest dostępna na stronie www.bmigroup.com. Membrany bitumiczne i polimerowo-bitumiczne nie mają przypisanego kodu GIS.

Podane wartości techniczne są określane w momencie produkcji i mogą podlegać wahaniom, które jednak nie mają wpływu na technicznie bezbłędne działanie produktu. Technicznie bezbłędne działanie należy rozumieć wyłącznie jako wodoszczelność produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Obowiązkiem użytkownika jest ocena przydatności produktu do danego zastosowania i upewnienie się, że posiada aktualną wersję karty charakterystyki.

Status: 01/2024 Stworzony zgodnie z najnowszym stanem technicznym i wiedzą.
Możliwe są zmiany techniczne wynikające z dalszego rozwoju. Status techniczny: 01/2024.

Odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych można znaleźć na stronie www.bmigroup.com w sekcji Pliki do pobrania.

Technische Beratung
BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel
bmigroup.de

BMI Polska sp. z o.o.
Wschodnia 26
45-449 Opole, Poland
bmigroup.com/pl