Karta produktu
BauderFLEX DFB
włóknina/folia z taśmą aluminiową

Opis produktu	papa dylatacyjna
Obszar zastosowania	papa dylatacyjna do stosowania w szczelinach dylatacyjnych. Możliwość stosowania w systemach z odpornością na przerastanie korzeni, jak również w systemach z brakiem takiej odporności.
Numer artykułu	1616 0000



Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Długość	EN 1848-1	m	8
Szerokość	EN 1848-1	m	0,5
Grubość	EN 1849-1	mm	4,8
Giętkość w niskiej temperaturze – górna	EN 1109	°C	≤-20
Giętkość w niskiej temperaturze – dolna	EN 1109	°C	≤-20
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - górna	EN 1110	°C	≥100
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - dolna	EN 1110	°C	≥100
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca – wzdłuż	EN 12311-1	N/50mm	480(±20%)
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca – w poprzek	EN 12311-1	N/50mm	330(±20%)
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie – wzdłuż	EN 12311-1	%	85(±15)
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie – w poprzek	EN 12311-1	%	90(±15)
Prostoliniowość	EN 1848-1	mm/10m	<20

CE (24)

Nr identyfikacyjny jednostki cert.: GPB, 1724
EN 13707:2004 + A2:2009, EN 13969:2004 + A1: 2006

Bauder Polska Sp. z. o. o. ul. gen T. Kutrzeby 16 G 61-719 Poznań
T: +48 (0)61 88 57 900 - F: +48 (0)61 82 07 201
www.bauder.pl

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian.W razie potrzeby prosimy zasięgać informacji na temat możliwych aktualizacji.
Wszystkie przedstawione kolory i powierzchnie są przybliżone i niewiążące.
NPD = no performance declared (właściwość użytkowa nie jest określana)- Stan: 1024

Karta produktu
BauderFLEX DFB
włóknina/folia z taśmą aluminiową

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Wodoszczelność	EN 1928	-	spełnienie wymagań
Reakcja na ogień	EN 13501-1	-	E
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego [a)]	CEN/TS 1187	-	B_{ROOF} (t1)
Wady widoczne	EN 1850-1	-	brak wad widocznych
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Wytrzymałość złączy na ścinanie	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Odporność na uderzenie	EN 12691	mm	NPD
Odporność na obciążenie statyczne	EN 12730	kg	NPD
Stabilność wymiarów	EN 1107-1	%	NPD
Trwałość	EN 1109	°C	NPD

[a)] w przebadanych układach warstw

Wskazówki

BauderFLEX DFB montuje się metodą zgrzewania i całkowicie przykrywa warstwą hydroizolacyjną (papą wierzchniego krycia firmy Bauder) w systemowym układzie warstw Bauder. Obszary krawędziowe zakrywającej papy wierzchniego krycia należy zgrzać (patrz instrukcja montażu). W systemowym układzie warstw Bauder, odpornym na przerastanie korzeni należy zastosować odpowiednią przeciwkorzenną papę wierzchniego krycia firmy Bauder – nie ma żadnych przeszkód do zastosowania papy dylatacyjnej BauderFLEX DFB także w takich układach.

Składowanie

Rolki papy należy składować i transportować pionowo oraz chronić przed promieniowaniem UV, działaniem wilgoci i nadmiernie wysokich temperatur.

Usuwanie odpadów

Odpady bitumiczne mogą być składowane razem z odpadami komunalnymi (Europejski Katalog Odpadów EWC numer 170302 „Wyroby asfaltowe pozbawione smoły“).

Inne dokumenty

Aktualne dokumenty takie jak broszury, instrukcje montażu itp. znajdą Państwo w internecie pod adresem www.bauder.pl

CE (24)

Nr identyfikacyjny jednostki cert.: GPB, 1724
EN 13707:2004 + A2:2009, EN 13969:2004 + A1: 2006

Bauder Polska Sp. z. o. o. ul. gen T. Kutrzeby 16 G 61-719 Poznań
T: +48 (0)61 88 57 900 - F: +48 (0)61 82 07 201
www.bauder.pl

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian.W razie potrzeby prosimy zasięgać informacji na temat możliwych aktualizacji.
Wszystkie przedstawione kolory i powierzchnie są przybliżone i niewiążące.
NPD = no performance declared (właściwość użytkowa nie jest określana)- Stan: 1024